

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. RW-CEE-DoP-0833/BR/25/w1

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
RW-CEE-0833
- Paredzētā izmantošana: **Būvaprīkojuma un rūpniecisko instalāciju siltumizolācija**
- Ražotājs: **ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.**
- Atbilstības pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): **1. sistēma un
3. sistēma**
- Saskaņotais standarts: **EN 14303:2009+A1:2013**
Paziņotā institūcija: **Nr 0751**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības ir 1, 2 tabulā

1. tabula

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības		Deklarētais līmenis vai klase / NPD ¹⁾				Saskaņota tehniskā specifikācija
Siltumvadītspēja	Siltumvadītspējas koeficients	Temperatūra	θ (°C)	10	50	100	150	EN 14303:2009+A1:2013
		Līkne 0	λ _D (W/mK)	0,033	0,037	0,044	0,052	
		Līkne 1	λ _D (W/mK)	0,034	0,039	0,046	0,056	
	Biezums	Iekšējais diametrs D _i , biezums d _D mm T _i ²⁾ biezuma pielaides klase: - ārējais diametrs D ₀ < 150 mm - ārējais diametrs D ₀ ≥ 150 mm	Tabula 2 T8 T9					
Reakcija uz uguni		Eiroklase – reakcija uz uguni (RtF): - D ₀ ≤ 300mm un d _D >20mm - D ₀ > 300mm un d _D =20-120mm		A2L-s1, d0 A2-s1, d0				
Siltumpretestības ilgums atkarībā no novecošanas/sadrupšanas		Maksimālā darba temperatūra 250°C		ST(+)+250				
Siltumpretestība pret augstu temperatūru		Maksimālā darba temperatūra 250°C		ST(+)+250				
Ugunsreakcijas ilgums atkarībā no novecošanas/sadrupšanas		Izturības rādītāji - klase reakcija uz uguni (RtF): - D ₀ ≤ 300mm un d _D >20mm - D ₀ > 300mm un d _D =20-120mm		A2L-s1, d0 A2-s1, d0				
Ugunsreakcijas ilgums pret augstu temperatūru		Izturības rādītāji - klase reakcija uz uguni (RtF): - D ₀ ≤ 300mm un d _D >20mm - D ₀ > 300mm un d _D =20-120mm		A2L-s1, d0 A2-s1, d0				
Spiedes stiprība		Stiprība spiežot, ja deformācija ir 10% CS(10) ⁱ²⁾		NPD				
Ūdens caurlaidība		Ūdens absorbcija (≤ 1 kg/m ²)		WS1				
Ūdens tvaika caurlaidība		Ūdens tvaika difūzijas ekvivalents gaisa slāņa biezums, MV ⁱ²⁾		MV2				
Korodējošu vielu izdalīšanās koeficients		Nosaka ūdenī šķīstošu hlorīdu jonu daudzumu (ppm) pHi ²⁾ līmeni		CL10 NPD				
Akustiskās absorbcijas indekss		Skaņas absorbcija (AWi ²⁾)		NPD				
Kaitīgu vielu izplatība		Kaitīgu vielu izplatība		NPD				
Ilgstoša kvēlojoša degšana		Ilgstoša kvēlojoša degšana		NPD				

¹⁾ parametrs nav jānosaka (NPD); ²⁾ "i" norāda līmeņa vai deklarētās vērtības attiecīgo klasi;

ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska

T (48) 68 385 02 50 E rockwool@rockwool.pl
ROCKWOOL SIA

Gustava Zemgale gatve 76, Rīgā,

LV-1039

T 6703 2585 E office@rockwool.lv

2. tabula

D _i */d ₀ **	Līkne λ	D _i */d ₀ **	Līkne λ	D _i */d ₀ **	Līkne λ	D _i */d ₀ **	Līkne λ	D _i */d ₀ **	Līkne λ
28/70	1	76/20	0	114/30	0	169/30	0	245/40	1
42/25	0	76/30	0	114/40	0	169/40	0	245/50	1
48/25	0	76/40	0	114/50	0	169/50	0	245/60	1
54/25	0	76/50	0	114/60	0	169/60	1	273/30	1
35/50	0	76/60	0	114/70	0	169/70	1	273/40	1
35/70	1	76/70	0	114/80	1	169/80	1	273/50	1
42/80	1	76/80	0	114/100	1	169/100	1	273/60	1
42/100	1	89/20	0	114/120	1	169/120	1	273/70	1
48/100	1	89/30	0	133/30	0	178/60	1	273/80	1
54/25	0	89/40	0	133/40	0	191/30	1	273/100	1
54/60	1	89/50	0	133/50	0	194/30	1	273/120	1
54/100	1	89/60	0	133/60	0	194/50	1	301/30	1
54/120	1	89/70	0	133/70	1	194/60	1	305/40	1
57/20	1	89/80	0	133/80	1	194/80	1	305/50	1
57/30	1	89/100	1	133/100	1	194/100	1	305/70	1
57/40	1	102/20	0	133/120	1	205/30	1	324/40	1
57/50	1	102/30	0	140/30	0	219/30	1	324/50	1
57/60	1	102/40	0	140/40	0	219/40	1	324/60	1
60/50	0	102/50	0	140/50	0	219/50	1	324/70	1
60/60	0	102/60	0	140/60	0	219/60	1	324/80	1
60/80	1	102/70	1	140/70	1	219/70	1	324/120	1
64/20	0	102/80	0	140/80	1	219/80	1	356/40	1
64/30	0	102/100	1	140/100	1	219/100	1	368/40	1
64/40	0	108/30	0	140/120	1	219/120	1	406/40	1
64/50	0	108/40	0	159/30	0				
64/60	0	108/50	0	159/40	0				
64/70	0	108/60	0	159/50	0				
70/20	0	108/70	0	159/60	1				
70/30	0	108/80	0	159/70	1				
70/40	0	108/100	1	159/80	1				
70/50	0	108/120	1	159/100	1				
70/60	0			159/120	1				
70/70	1								

*) D_i lekšējais diametrs; **) d₀ biezums


Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju var atrast dop.rockwool.com

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācijā izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Halina Ozon

Cigacice, 2025.09.29


ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Polska

T (48) 68 385 02 50 E rockwool@rockwool.pl
ROCKWOOL SIA

Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā,

LV-1039

T 6703 2585 E office@rockwool.lv